

Technický list č. WPSIT0069-14.07

## POPIS

Hydroizolační fólie Silver ART® z měkčeného PVC, pro plošné lepení, rozměrově stabilizovaná skelnými vlákny, s nakaširovanou geotextílií 200g/m<sup>2</sup> z netkaného polyesteru na spodní straně a se speciální povrchovou úpravou. Vyráběná cast procesem ze speciální polymerické sloučeniny obsahující hliníkové částice, které dodávají povrchu fólie dlouhotrvající vzhled podobný hliníkovým plechům. Vyráběná ve výrobním závodě certifikovaném dle EN ISO 9001:2000 (Systém managementu jakosti) a EN ISO 14001 (systém managementu s ohledem na životní prostředí). Pokládka fólií musí být prováděna montážními firmami schválenými výrobcem. Je doporučeno používat dokončovací prvky a příslušenství schválené a doporučené výrobcem.

## VLASTNOSTI

- Odolný proti povětrnosti a UV záření
- Rozměrově stabilní
- Odolný proti proražení
- Ohebný při nízkých teplotách
- Svařování horkým vzduchem

## Oblast použití

- Zastřešení
- Speciální estetický vzhled
  - Exponované střechy, plošně lepené

## VLASTNOSTI

		SILVER ART Glossy SFc 1,80	Zkušební metoda
Tloušťka	(mm)	1,80	EN 1849-2
Plošná hmotnost	(kg/m <sup>2</sup> )	2,35	EN 1849-2
Pevnost v tahu	(N/50mm)	≥ 800	EN 12311-2
Prodloužení při přetržení	(%)	≥ 80	EN 12311-2
Odolnost proti statickému zatížení	(kg)	≥ 20	EN 12730 met. B
Ohebnost za nízkých teplot	(°C)	≤ -25	EN 495-5
Vodotěsnost (6 hodin při tlaku 0,5 MPa)		vodotěsný	EN 1928 met. B
Rozměrová stálost po 6 hodinách při teplotě 80°C	(%)	≤ 0,1	EN 1107-2
Odolnost proti povětrnostním vlivům	(UV)	stupeň 0	EN 1297
Odolnost proti protrhávání	(N)	≥ 180	EN 12310-2
Odolnost proti prorůstání kořenů		bez průniku	EN 13948
Reakce na oheň		E	EN ISO 11925-2 EN 13501-1

## STANDARDNÍ ROZMĚRY

Tloušťka	1,80 mm
Šířka	1,60 m
Počet rolí na paletě	12
Délka	20 m
Barva povrchu	Hliník / Stříbro / netkaný polyester

## OZNAČENÍ CE

Jedinečný identifikační kód typu výrobku: WPSIT0069

SILVER ART Glossy SFc je vyráběn v závodě FLAG SpA (SOPREMA group) ve Villa Santo Stefano.

Označení CE č. 1085-CPR-0018 v souladu s normou EN 13956: 2012.

Vzhledem ke složení fólie se na ní nevztahuje požadavky stanovené v nařízení CLP (ES) č. 1272/2008 a EU č. 487/2013 a ve znění pozdějších předpisů o nebezpečných látkách. Pokud bude výrobek likvidován jako odpad, doporučujeme ho předat pověřenému středisku likvidace odpadů nebo spalovně, vybavené dodatečnou spalovací komorou a katalyzátorem dýmu. Údaje tímto uvedené nejsou výčetem kompletních vlastností a Flag SpA je může bez předchozího upozornění změnit. Flag SpA, má právo na takové úpravy výrobku kdykoli a bez předchozího upozornění, v některém z jeho hlediska, a zastavit jeho výrobu. Flag SpA si vyhrazuje právo, u technologie a know-how vývoje, změnit bez varování složení a podmínky využívání svých materiálů, a následně jejich cenu. Což znamená, že objednávky budou přijímány pouze na základě podmínek a technických specifikací platných v době jejich přijetí.