

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU: WPBPL240.a.CZ

Verze 01-2017

MAMUT S42 W

MAMUT S42 W je vrchní natavitelný pás, vyráběný z asfaltu modifikovaného elastomerem SBS. Pás je vyztužený netkanou polyesterovou rohoží.

Horní povrch pásu je pokryt posypem břidlice a spodní povrch je pokryt spalitelnou fólií.

POUŽITÍ

MAMUT S42 W je vrchní pás pro jednovrstvé a vícevrstvé střešní hydroizolační systémy, včetně použití pod přetížením.

První nebo druhá vrstva v jednovrstvých i ve vícevrstvých systémech hydroizolací spodní stavby.

SLOŽENÍ

	MAMUT S42 W
Výztužná vložka	Netkaná polyesterová rohož
Hmotá asfaltu	Asfalt modifikovaný elastomerem SBS
Tloušťka	4,2 mm ± 0,2 mm
Horní povrch	Posyp břidlice
Spodní povrch	Spalitelná fólie
Přesah	80 mm

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

	MAMUT S42 W
Rozměr role*	8,0 x 1,0 m
Hmotnost role	Cca 42 kg
Balení	Nastojato na paletách, zajištěné fólií

*Rozměry role se udávají s tolerancí ≤ 1%
Role musí být uloženy ve svislé poloze na vodorovném přímém povrchu.
V průběhu skladování chraňte pás před vlhkostí.
Při nízkých teplotách by měly být pásy skladovány při teplotě alespoň + 5°C minimálně 6 hodin před aplikací.

APLIKACE

MAMUT S42 W se plošně natavuje hořákem nebo horkým vzduchem na napenetrovaný podklad, nebo na první vrstvu hydroizolace.

DODATEČNÉ INFORMACE

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí:

Výrobek neobsahuje látky, které by mohly být škodlivé pro zdraví a životní prostředí a je v souladu s obecně uznávanými požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. Další informace naleznete v příslušném bezpečnostním listu.


Dohledatelnost:

Dohledatelnost výrobku je zajištěna prostřednictvím výrobního kódu uvedeného na obalu.

Kontrola kvality:

SOPREMA vždy klade nejvyšší důraz na kvalitu svých výrobků, respektování životního prostředí a člověka. Z tohoto důvodu uplatňujeme integrovaný systém řízení kvality ISO 9001 a systém environmentálního managementu ISO 14001.

OZNAČENÍ CE

 1119 17 MAMUT S42 W			
SOPREMA Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 7; Pass; 05-870 Blonie Nařízení o stavebních výrobcích – Construction product regulation (CPR) Prohlášení o vlastnostech (DoP) nr.: WPBPL240 Certifikát řízení výroby č.: 1119-CPR-13135 (PN-EN 13707) Certifikát řízení výroby č.: 1119-CPR-13139 (PN-EN 13969)			
EN 13707 / EN 13969 Vrchní pás, vyrobený z SBS modifikovaného asfaltu a netkaného polyesteru. Vrchní strana je pokryta posypem břidlice, spodní strana je pokryta spalitelnou fólií. Rozměry: 8 m x 1 m x 4,2 mm Aplikace pomocí hořáku nebo horkého vzduchu.			
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI	VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ METODA	HARMONIZOVANÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Chování při vnějším požáru*	F_{ROOF}	EN 13501-5	EN 13707: 2004 + A2:2009
Odolnost proti prorůstání kořenů	NPD	EN 13948	
Odolnost proti odlupování ve spojích (MDV)	NPD	EN 12316-1	
Trvanlivost: Odolnost proti stékání při vysoké teplotě po umělém stárnutí	90 °C		EN 13969: 2004
Trvanlivost: Vodotěsnost po umělém stárnutí	vodotěsný	EN 1928:2000	
Odolnost proti statickému průrazu - metoda B (MLV)	15 kg	EN 12730	
Reakce na oheň	E	EN 13501	EN 13707: 2004 +A2:2009 EN 13969:2004
Vodotěsnost	vodotěsný	EN 1928:2000 Metoda A nebo B	
Odolnost proti nárazu - metoda A (MLV)	1000 mm	EN 12691	
Smyková odolnost ve spojích (MDV)	≥ 400 N/50mm	EN 12317-1	
Ohyb za studena (MLV)	-15 °C	EN 1109	
Maximální tahová síla (MDV) podélně příčně	900 ± 250 N/50 mm 700 ± 250 N/50 mm	EN 12311-1	
Prodloužení při přetržení (MDV) podélně příčně	45 ± 15 % 45 ± 15 %	EN 12311-1	
Odolnost proti statickému proražení - metoda A (MDV)	20 kg	EN 12730	
Odolnost proti protržení (hřebík) (MDV)	NPD	EN 12310-1	
Nebezpečné látky ** ***	neobsahuje	-	
DODATEČNÉ CHARAKTERISTIKY	VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ METODA	HARMONIZOVANÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	100 °C	EN 1110	EN 13707: 2004 + A2:2009
Rozměrová stálost	≤ 0,5 %	EN 1107-1	

* Záznam $F_{roof}(t1)$ vyplývá z toho, že nemůže být stanoveno žádné zařazení na výrobek samotný dle EN 1187 (zkušební metodika pro zkoušku chování při vnějším požáru) a EN 13501-5 (Klasifikace podle výsledků zkoušek střešních vystavených vnějšmu požáru). Vlastnost se označuje jako $B_{roof}(t1)$ pro střechy dle zmíněných norem.

Pro bližší informace ohledně zpráv o klasifikaci chování při vnějším požáru Broof kontaktujte technické oddělení TEXSA.

** Výrobek neobsahuje azbest a dehtové látky

*** V situaci, kdy neexistuje harmonizovaná evropská zkušební metoda, tak nemůže být deklarovaná hodnota poskytnuta. Informace musí být v souladu s místními právními požadavky

MDV – deklarované výrobcem s přihlédnutím k deklarované toleranci hodnoty

MLV – Mezní hodnota výrobce může být hodnota minimální nebo maximální, podle typu vlastností výrobků.

NPD – není stanoveno