

ALSAN[®] FLASHING JARDIN

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU Č.: WPLFR001 / 01-2013



PREZENTACE

ALSAN[®] FLASHING JARDIN – jednosložková hydroizolační polyuretan-bitumenová stěrka, připravená k okamžitému použití, odolná vůči UV záření a na prorůstání kořenů (certifikát FLL).

VLASTNOSTI

VLASTNOST	ZKUŠEBNÍ METODA	HODNOTA NEBO URČENÍ
Fyzický stav	-	hnědá tixotropní hmota
Objemová hmotnost při 25 °C	NFT 30-020	1050 kg/m ³ (± 50 kg)
Viskozita při 20 °C *	NFT 30-029	více než 200 Po
Obsah sušiny	-	80% (± 5%)
Bod vzplanutí	NFT 60-118	< 2,5 °C
Hořlavost	-	hořlavý
Doba schnutí	-	od 2 do 12 hodin, v závislosti na teplotě

MDV – hodnoty deklarované výrobcem spolu s deklarovanou tolerancí hodnoty,

MLV – limitní hodnota výrobce, může být maximální nebo minimální podle typu zjišťovaných vlastností.

* Viskozita je uvedena pouze orientačně, protože ALSAN LASHING je jednosložková hmota viskozita může vzrůstat

** **TR** – technická zpráva EOTA

*** zkušební metoda pro tepleně izolační výrobky přizpůsobená pro pro CUAP

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

plechovky: 5 kg nebo 15 kg

Skladování: 12 měsíců v originálním neotevřeném balení. Skladujte dnem vzhůru. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla a při teplotách > +5 °C

APLIKACE

Provádění okrajů a spojů na hydroizolační vrstvě pro vytvoření souvislého hydroizolačního povlaku. Dá se používat i ve vegetačních střeších.

Podklady: asfaltový modifikovaný pás (SBS), kov, řevo, lepenka, beton, tvrdé PVC.

POUŽITÍ

ALSAN[®] FLASHING JARDIN se nanáší špachtlí, štětcem nebo válečkem na čistý podklad (bez penetrace). Před použitím stěrkovou hmotu dobře promíchejte

Přibližná spotřeba: Pro přilepení výztužné pásky ALSAN[®] Toile de Renfort nebo Voile de Renfort – se použije ALSAN FLASHING ve spotřebě cca 500 g/m²

Na vodorovných a svislých plochách

1. vrstva cca 900 g/m².
2. vrstva cca 700 g/m².

CERTIFIKÁTY

Tento výrobek je v souladu s Evropským technickým schválením **ETA 08/0114** podle **ETAG 005 část 1 a 6** a je držitelem **CE označení**.

Výrobní závod je certifikován systémem řízení jakosti: **BS EN ISO 9001:2008**

POZNÁMKY

Hořlavý. Plné a prázdné plechovky by měly být skladovány minimálně 10 metrů od zdrojů tepla a ohně. Obsahuje isokyanáty. Při práci s výrobkem nekuřte, nepijte a nejezte. Vyvyhujte se vdechování výparů a kontaktu s pokožkou. Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě přivolejte lékaře a ukažte mu obal výrobku. Používejte v dobře větraných prostorách.